

مشخصات عمومی

پودر	حالت فیزیکی
خاکستری	رنگ
1.8-2.0 kg/L	دانسیته

داده های مذکور براساس آخرین تست های کنترل شده آزمایشگاهی حاصل شده است .

انبارداری و نگهداری

Mortak-806 در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و در محیط خشک نگهداری شود .
در صورت وجود شرایط فوق ، عمر مفید محصول ۱۲ ماه از تاریخ تولید می باشد .

دستورالعمل مصرف

نسبت آب اختلاط مورد نیاز این محصول ۵ کیلوگرم به ازای هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی می باشد .
بهرتر است پس از اضافه کردن آب به مخلوط ، کل عملیات مرمت سطوح تا ۱۵ دقیقه خاتمه یابد .
توصیه می شود این محصول در دمای محیطی ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد اجرا شود و در دمای مخلوط حین اجرا از ۳۰ درجه بیشتر نگردد .

نحوه مصرف

ابتدا آب مورد نیاز طرح اختلاط را در ظرف مخلوط کن ریخته و سپس به آرامی پودر را داخل آب بریزید. دستگاه همزن را روشن نمایید و فرآیند میکس کردن را با دور کم دستگاه (کمتر از ۵۰۰ دور بر دقیقه) به مدت ۱ دقیقه ادامه دهید. سعی کنید عملیات ترمیم را زیر ۱۵ دقیقه به اتمام رسانید. ملات آماده شده را به وسیله ماله یا کاردک روی سطوح مرطوب شده اجرا نمایید. حداقل به مدت ۳ روز، قسمت ترمیم شده را با آب دادن یا استفاده از گونی مرطوب و یا پوشاندن با نایلون پلاستیکی عمل آوری کنید .
تمام قسمت های در تماس با ملات باید عاری از هر گونه آلودگی چربی، گرد و غبار و باشند و بهتر است با کمی آب مرطوب گردد .

مشخصات کلی

Mortak-806 نوعی ملات ترمیمی سیمانی است که به صورت پودر خشک می باشد و برای مصرف شدن فقط به آب نیاز دارد. این محصول پس از ترکیب با آب دارای خاصیت چسبندگی و خمیری عالی می باشد و به راحتی برای ترمیم المان های افقی و عمودی موجود در بنا به کار برده می شود. سرعت کسب مقاومت اولیه این محصول بسیار بالاست .

موارد کاربرد

Mortak-806 کاربردهای گسترده ای دارد ، از جمله موارد زیر:

- ✓ نصب قطعات مصالح دکوراتیو
- ✓ تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل
- ✓ ترمیم و مرمت المان های افقی و عمودی
- ✓ تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
- ✓ ترمیم فرورفتگی ها ، شکاف ها و حفره های سطحی

مزایای مصرف

- ✓ غیر قابل اشتعال
- ✓ سرعت بالای کسب مقاومت اولیه
- ✓ کاربرد آسان روی سطوح تمیز و سالم
- ✓ مقاوم در برابر خوردگی و عوامل خورنده
- ✓ قابل استفاده روی انواع سطوح داخلی و خارجی
- ✓ گیرش سریع و کسب مقاومت بالا در ساعات اولیه
- ✓ عدم ایجاد انقباض و ترک خوردگی پس از اجراء
- ✓ سهولت مصرف فقط با اضافه نمودن آب به مخلوط
- ✓ مقاومت بالا در برابر سیکل های ذوب شدن و یخبندان
- ✓ خاصیت خمیری و چسبندگی بسیار خوب مخلوط حین اجراء

بسته بندی

این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود .

ایمنی و بهداشت

نیاز به تمهیدات خاصی برای مصرف این ماده نمی باشد. اما به عنوان رعایت اقدام احتیاطی، بهتر است از دستکش های محافظ و عینک استفاده شود. در صورت تماس مستقیم با پوست یا چشم، با آب فراوان شسته شود و در صورت بلعیدن حتماً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.

