

مشخصات عمومی

پودر	حالت فیزیکی
خاکستری	رنگ
1.8-2.0 kg/L	دانسیته

داده های مذکور براساس آخرین تست های کنترل شده آزمایشگاهی حاصل شده است .

بسته بندی

این محصول در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود .

دستورالعمل مصرف

نسبت آب اختلاط مورد نیاز این محصول ۴ کیلوگرم به ازای هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی می باشد .

بهتر است پس از اضافه کردن آب به مخلوط ، کل عملیات مرمت سطوح تا ۱۵ دقیقه خاتمه یابد .

توصیه می شود این محصول در دمای محیطی ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد اجرا شود و در دمای مخلوط حین اجرا از ۳۰ درجه بیشتر نگردد .

نحوه مصرف

ابتدا آب مورد نیاز طرح اختلاط را در ظرف مخلوط کن ریخته و سپس به آرامی پودر را داخل آب بریزید. دستگاه همزن را روشن نمایید و فرآیند میکس کردن را با دور کم دستگاه (کمتر از ۵۰۰ دور بر دقیقه) به مدت ۳ دقیقه ادامه دهید. سعی کنید عملیات گروت ریزی را زیر ۲۵ دقیقه به اتمام رسانید. حداقل به مدت ۳ روز ، گروت ریخته شده را با آب دادن با آب دادن یا استفاده از گونی مرطوب و با پوشاندن با نایلون پلاستیکی عمل آوری کنید .

تمام قسمت های در تماس با گروت باید عاری از هر گونه آلودگی ، چربی ، گرد و غبار و باشند و بهتر است با کمی آب مرطوب گردد .

مشخصات کلی

Mortak-911 نوعی ملات ترمیمی سیمانی پر مقاومت است که به صورت پودر خشک می باشد و برای مصرف شدن فقط به آب نیاز دارد. این محصول پس از ترکیب با آب دارای خاصیت چسبندگی و خمیری عالی می باشد و به راحتی برای ترمیم المان های دارای ضخامت تا ۵۰ میلیمتر به کار برده می شود. سرعت کسب مقاومت اولیه این محصول بسیار بالاست .

موارد کاربرد

Mortak-911 کاربردهای گسترده ای دارد ، از جمله موارد زیر:

- ✓ نصب قطعات مصالح دکوراتیو
- ✓ تسطیح و ترمیم سطوح متخلخل
- ✓ اجرای ماهیچه آب بند در سازه های آبی
- ✓ ترمیم و مرمت المان های افقی و عمودی
- ✓ قابل استفاده در سطوح در تماس مستقیم با آب
- ✓ تسطیح ناهمواری های ناشی از خطا در قالب بندی
- ✓ ترمیم فرورفتگی ها ، شکاف ها و حفره های سطحی
- ✓ ترمیم مقاطع آسیب دیده و ناهموار تا ضخامت ۵۰ میلیمتر

مزایای مصرف

- ✓ غیر قابل اشتغال
- ✓ تقویت شده با الیاف پلیمری
- ✓ امکان اجرا تا ضخامت ۵۰ میلیمتر
- ✓ سرعت بالای کسب مقاومت اولیه
- ✓ کاربرد آسان روی سطوح تمیز و سالم
- ✓ مقاوم در برابر خوردگی و عوامل خوردنده
- ✓ قابل استفاده روی انواع سطوح داخلی و خارجی
- ✓ گیرش سریع و کسب مقاومت بالا در ساعات اولیه
- ✓ عدم ایجاد انقباض و ترک خوردگی پس از اجراء
- ✓ سهولت مصرف فقط با اضافه نمودن آب به مخلوط
- ✓ مقاومت بالا در برابر سیکل های ذوب شدن و یخبندان
- ✓ خاصیت خمیری و چسبندگی بسیار خوب مخلوط حین اجراء

ایمنی و بهداشت

نیاز به تمهیدات خاصی برای مصرف این ماده نمی باشد. اما به عنوان رعایت اقدام احتیاطی، بهتر است از دستکش های محافظ و عینک استفاده شود. در صورت تماس مستقیم با پوست یا چشم، با آب فراوان شسته شود و در صورت بلعیدن حتماً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.

انبارداری و نگهداری

Mortak-911 در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و در محیط خشک نگهداری شود.

در صورت وجود شرایط فوق، عمر مفید محصول ۱۲ ماه از تاریخ تولید می باشد.

