

دستور العمل مصرف

- ✓ اجرای چسب بایستی توسط ماله دنداندار انجام شود .
- ✓ در شرایط دما و رطوبت معمولی حداکثر زمان اجرا ۲۰ دقیقه می باشد .
- ✓ بهترین دما برای خشک شدن چسب بالاتر از ۱۵ درجه سانتیگراد است .
- ✓ در صورت وجود دمای زیر ۱۰ درجه ، قبل از اجراء محیط گرم شود .
- ✓ چسب کاشی میبایستی غلظت مناسب برای نصب کاشی را داشته باشد .
- ✓ در صورت وجود لعاب کاشی قدیمی در محل اجراء لعاب به صورت موضعی برداشته شود .
- ✓ ضخامت بالای چسب حین اجراء عامل سر خوردن کاشی و عدم خشک شدن به موقع چسب خواهد شد .
- ✓ ناهمواری سطح زیر کار ، قبل از اجرا بوسیله شمشه و تراز سطح مشخص و با استفاده از چسب بتن و اندود سیمانی تراز گردد .
- ✓ غلظت باید به صورتی باشد که همان لحظه چسب به کاشی چسبیده و به راحتی جدا نگردد ، پس از جدا شدن پشت کاشی به چسب آلوده شده باشد .
- ✓ توصیه می شود این محصول در دمای محیطی ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد اجرا شود و دمای مخلوط حین اجرا از ۳۰ درجه بیشتر نگردد .
- ✓ در هوای سرد و محللهایی که ارتفاع کاشی کاری زیاد است نصب سرامیک در دو یا چند مرحله با فاصله زمانی حداقل ۶ ساعت اجرا گردد .
- ✓ در صورت خشک شدن لایه سطحی چسب قبل از نصب کاشی مجدداً کاردک کشی شود. چسب کاشی خمیری سفت عامل نچسبیدن کامل کاشی می گردد .
- ✓ استاندارد های بین المللی چسب های خمیری را جهت استفاده در داخل استخرها و دیوار اطراف آن و محوطه های روباز و همچنین کاشی کاری ساختمان های سواحل دریا پیشنهاد نمی کنند .
- ✓ چسب کاشی سفت عامل خشکه چینی و اجرای کاشی با ضخامت بالا میگردد و همین امر سبب میگردد که نتوان کاشی را تحت فشار چسباند و ضخامت چسب پس از خشک شدن کم و منقبض و باعث جدا شدن کاشی می گردد .

بسته بندی

این محصول در سطل های ۵ ، ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود .

مشخصات کلی

PartoTILE-125Q چسب کاشی خمیری آماده به مصرف با عملکرد و چسبندگی بالا است. این محصول دارای خاصیت چسبندگی عالی می باشد و قابلیت آن را دارند که به صورت بستر نازک اجرا شده و جایگزین روش سنتی دوغاب ریزی گردند .

موارد کاربرد

PartoTILE-125Q کاربرد گسترده ای دارد ، از جمله موارد زیر:
 ✓ نصب کاشی ، سنگ ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح
 ✓ نصب سرامیک و سنگ در قطعات و ابعاد بزرگ در نمای داخلی و خارجی ساختمان

مزایای مصرف

- ✓ مقاوم در مقابل نم زدگی
- ✓ سهولت و سرعت در اجرا
- ✓ قابل اجرا در سطوح عمودی و افقی
- ✓ امکان جابه جایی کاشی تا دقایقی بعد از نصب
- ✓ چسبندگی فوق العاده با خواص مطلوب ، بوی کم
- ✓ چسبندگی مناسب با خواص مطلوب در مقابل آب
- ✓ خاصیت خمیری و چسبندگی بسیار زیاد به انواع سطوح
- ✓ انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزشها و حرکتهای محدود ساختمان
- ✓ قابلیت اجراء بر روی سطوح سالم و تمیز بدون اثرات چربی و بدون ترک و سستی

مشخصات عمومی

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	سفید
دانسیته	1.6 kg/L
مقاومت چسبندگی	بیشتر از ۲ مگاپاسکال
فرصت نصب (۲۳ C)	۲۰ دقیقه

داده های مذکور براساس آخرین تست های کنترل شده آزمایشگاهی حاصل شده است .

ایمنی و بهداشت

نیاز به تمهیدات پیچیده ای برای مصرف این ماده نمی باشد ولی به عنوان رعایت اقدام احتیاطی، بهتر است از دستکش های محافظ و عینک استفاده شود.

در صورت تماس مستقیم با پوست یا چشم، با آب فراوان شسته شود و در صورت بلعیدن حتماً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.

انبارداری و نگهداری

PartoTILE-125Q در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، در محیط خشک و دور از تابش مستقیم نور خورشید و حرارت نگهداری شود. در صورت وجود شرایط فوق، عمر مفید محصول ۱۲ ماه از تاریخ تولید می باشد.

اطلاعات فنی محصول

این محصول توسط استانداردهای زیر قابل ارزیابی است.

ISIRI 12492, EN 12004

