

## مشخصات عمومی

پودر	حالت فیزیکی
مطابق با سفارش	رنگ
1.7 kg/L	دانسیته
قلیایی	pH

داده های مذکور براساس آخرین تست های کنترل شده آزمایشگاهی حاصل شده است .

## اطلاعات فنی محصول

این محصول توسط استانداردهای زیر قابل ارزیابی است .  
ISIRI 12495-4, BS EN 13888

## دستورالعمل مصرف

بند کشی با کاردک لاستیکی قابل اجرا می باشد .  
بهرتر است پس از اضافه کردن آب به مخلوط، کل عملیات بند کشی تا ۶۰ دقیقه خاتمه یابد .  
توصیه می شود این محصول در دمای محیطی ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد اجرا شود و دمای مخلوط حین اجرا از ۳۰ درجه بیشتر نگردد .  
برای بند کشی مقاطع افقی (کف) پودر بند کشی را با مقدار آب بیشتری مخلوط نمایید تا به سهولت در محل درزها اجرا شود. قبل از بند کشی کاشی، بند کاشی با اسفنج مرطوب و تمیز شود و در زمان صاف کردن ملات بند کشی، ماله بند کشی با اسفنج یا پارچه نمدار مرطوب و تمیز شود.

## نحوه مصرف

ابتدا ۱.۵ لیتر آب را در ظرف مخلوط کن ریخته و سپس به آرامی کیسه ۵ کیلو گرمی را داخل آب بریزید . دستگاه همزن را روشن نمایید و فرآیند میکس کردن را با دور کم دستگاه (کمتر از ۵۰۰ دور بر دقیقه) به مدت ۳ دقیقه ادامه دهید. ملات بند کشی آماده شده را به مدت ۱ دقیقه به حال خود بگذارید. مجدداً به مدت کوتاهی عمل اختلاط را تکرار کنید و سپس بوسیله کاردک لاستیکی عملیات بند کشی را انجام دهید . توصیه می گردد پس از اتمام بند کشی، سطح اجرا شده را تا ۲۴ ساعت مرطوب نگهدارید .  
تمام قسمت های در تماس با گروت باید عاری از هر گونه آلودگی، چربی، گرد و غبار و ... باشند و بهتر است با کمی آب مرطوب گردد .

## مشخصات کلی

PartoTILE-G16 پودر بند کشی سیمانی است که به صورت پودر خشک می باشد و برای مصرف شدن فقط به آب نیاز دارد. این محصول پس از ترکیب با آب دارای خاصیت چسبندگی عالی می باشد و خمیر حاصله با ماله بند کشی قابل اجرا می باشد و پس از گیرش در برابر آب مقاوم میگردد .

## موارد کاربرد

PartoTILE-G16 کاربردهای گسترده ای دارد، از جمله موارد زیر:  
✓ پر نمودن درزها و بندها  
✓ بند کشی انواع قطعات سیمانی و قطعات پیش ساخته بتنی  
✓ بند کشی کاشی، سنگ، سرامیک و موزاییک بر روی انواع سطوح

## مزایای مصرف

- ✓ ضد آب
- ✓ اختلاط آسان و سریع
- ✓ سهولت و سرعت در اجرا
- ✓ مقاوم در مقابل نم زدگی
- ✓ بدون افت و جمع شدگی
- ✓ مقاوم در برابر عوامل محیطی
- ✓ قابل اجرا در سطوح عمودی و افقی
- ✓ مقاوم در برابر تنش های کششی و فشاری
- ✓ مقاوم در مقابل آب و مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان

## بسته بندی

این محصول در کیسه های ۵ کیلو گرمی عرضه می شود .

## انبارداری و نگهداری

PartoTILE-G16 در دمای ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد و در محیط خشک نگهداری شود .

در صورت وجود شرایط فوق، عمر مفید محصول ۱۲ ماه از تاریخ تولید می باشد .

## ایمنی و بهداشت

نیاز به تمهیدات خاصی برای مصرف این ماده نمی باشد. اما به عنوان رعایت اقدام احتیاطی، بهتر است از دستکش های محافظ و عینک استفاده شود. در صورت تماس مستقیم با پوست یا چشم، با آب فراوان شسته شود و در صورت بلعیدن حتماً به پزشک مراجعه شود.

لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) مراجعه شود.

